

# RENAULAC

LA RÉFÉRENCE DU BÂTIMENT

## CARAT SATIN

Peinture satinée, à base de résine acrylique en phase aqueuse



\*Information sur le niveau d'émissions de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



INT



### DÉFINITION

Peinture satinée, à base de résine acrylique en phase aqueuse.

### CLASSIFICATION

AFNOR T 36005 FAMILLE I - CLASSE 7b2

### PROPRIÉTÉS

- Très opacifiant, permet un excellent rendu en finition monocouche sur toiles de verre et revêtements muraux à peindre ou sur supports lisses.
- Lessivable, entretien facile.
- Grand confort d'application
- Absence de reprises
- Belle blancheur
- Temps ouvert élevé
- Aspect poché fin

### DESTINATION

Toutes pièces, tous locaux, habitations, bureaux, locaux à usage professionnel. Murs, huisseries.

### SUPPORTS

Tous supports intérieurs traditionnels (plâtre, plaques de plâtre, carreaux de plâtre) papiers, métaux et bois imprimés, anciennes peintures.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Liant</b>	Liant à base de copolymère acrylique en dispersion.
<b>Présentation</b>	Peinture crème.
<b>Aspect</b>	Satiné, à 60°: 20%.
<b>Tenue au feu</b>	M1 sur support incombustible M0.
<b>Performance film</b>	Lessivable.
<b>Couleur</b>	Blanc. Peut être teinté avec les colorants universels RENAULAC.
<b>Extrait sec</b>	52% en poids et 38% en volume +/-2%.
<b>Masse volumique</b>	1,28+/- 0,02 kg/L.
<b>Rendement</b>	10 m <sup>2</sup> /L sur support lisse.
<b>Séchage</b>	Sec : 2 h - Recouvrable : 8 h.
<b>Épaisseur film sec</b>	35 microns / 100 g/m <sup>2</sup> humide.
<b>Conditionnement</b>	1L - 4L - 12L - 16 L.
<b>COV directive 2004/42/CE</b>	Valeur limite (A/a) 30 g/L de COV. Ce produit contient max 30 g/L de COV.

# CARAT SATIN

Peinture satinée, à base de résine acrylique en phase aqueuse

**FICHE TECHNIQUE - AVRIL 2016 - 01**

## PRÉPARATION DES SUPPORTS

Conforme à la norme NF P 74201 (DTU 59/1).

FONDS SAINS BRUTS	FONDS SAINS DÉJÀ PEINTS	FONDS PULVÉRULENTS, ÉCAILLÉS OU BADIGEON	MÉTAL	BOIS
Les fonds doivent être secs, non pulvérulents, cohérents. Après époussetage, application d'une couche de CARAT IMPRESS.	Les badigeons seront éliminés. Après lessivage, application d'une couche de CARAT IMPRESS.	Brosser, nettoyer, décaper les parties susceptibles de s'écailler. Application d'une couche d'APPLI'TECH FIX'O, d'APPLI'TECH FIXATEUR INCOLORE ou RENO'PRIM dilué.	Impression avec PRIMAIRE ANTIROUILLE.	Impression avec RENO'PRIM dilué.

## CARACTÉRISTIQUES D'APPLICATION

**Matériel :** Brosse, rouleau polyester tissé 13mm ou microfibres 13mm, Airless.

**Préparation :** Prêt à l'emploi. Sur supports poreux ou pour une application mécanisée, une dilution de 5 à 10% d'eau est conseillée.

**Application :** Bien homogénéiser puis appliquer grassement en croisant et en lissant de manière uniforme.

**Nettoyage du matériel :** Eau.

**Conditions d'application :** Ne pas appliquer par température inférieure à + 8° C ou supérieure à + 30° C. Attention aux locaux non chauffés.

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

**Transport :** Produit non soumis à la réglementation ADR.

**Stockage :** 3 ans en emballage d'origine non entamé. Veillez à bien refermer le couvercle après utilisation. Stocker à l'abri du gel.

**Recommandations :** Se référer à la FDS en vigueur.

**Gestion des déchets :** Afin de contribuer à la préservation de l'environnement, veillez à déposer votre emballage vide dans un centre agréé. Ne pas jeter les résidus à l'égout. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte du produit.